

Anhang B3:

Mediane und Quartile von den Wellenlängen der Lamellen nach "100" aus den Proben, die unter isothermen Bedingungen von 1100, 1200 und 1300 °C getempert wurden.

Temperatur (°C)	Temperzeit (h)	Anzahl der gemessenen Lamellen	Median (nm)	Oberes Quartil (nm)	Unteres Quartil (nm)
1100	3	59	4,24	4,24	4,24
	8	57	4,13	5,16	4,13
	12	120	4,26	4,38	4,24
	24	27	4,37	4,37	4,37
	72	27	5,48	6,58	4,38
	360	15	23,50	31,48	19,34
	720	7	16,18	-	-
	2160	17	26,62	36,06	24,68
	4320	16	27,32	36,61	20,04
1200	4	84	4,35	6,52	4,35
	12	12	27,05	31,52	23,76
	72	20	21,11	25,11	14,20
1300	3	18	8,33	8,33	8,33
	24	4	17,1	18,05	13,77
	360	4	49,38	84,12	27,43